

Zdicí malty



Proč používat naši zdicí maltu:

- Rychlé a praktické zdění v suchém i vlhkém neagresivním prostředí, pro vnitřní i vnější zděné konstrukce
- Nevyžaduje žádnou přípravu na stavbě, ušetřený čas můžete věnovat důležitějším záležitostem
- Nepotřebujete žádné skladovací prostory pro písek a další suroviny
- Nespotřebujete žádnou elektrickou energii ani vodu, čímž šetříte své náklady
- Má deklarované vlastnosti, které jsou průběžně kontrolovány akreditovanou laboratoří
- Můžete ji zpracovávat až 36 hodin. V případě potřeby ji tak klidně můžete odložit a zpracovat později.

Práce se zdicí maltou:

- V čerstvém stavu má podobu plastické kaše
- Na stavbu se dopravuje autodomíhávačem, kde se ukládá do speciálních vaniček o obsahu 200 litrů (v případě nepoužívání nutno chránit před nadměrným odparem vody překrytím např. PVC fólií nebo zalitím vodou)
- Tuhnout začínají po nanesení na savý podklad (cihly, cihelné bloky, plynosilikátové tvárnice, betonové bloky apod.)
- Jsou vyráběny dle ČSN EN 998-2

Vlastnosti

- Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa
- Zpracovatelnost 36 hodin
- Pevnostní třídy 5 a 10 MPa
- Je použito kamenivo o zrnitosti do 4 mm

Objednávky

Minimální odebírané množství je 0,4 m³, což jsou 2 plné vaničky. Minimální objednávkové množství je odvozené od minimálního množství materiálu, který lze na naší míchačce kvalitně promíchat.

Pro objednávky a více informací kontaktujte, prosím, obchodní zástupce Skanska Transbeton, s.r.o. ve všech českých betonárnách, dále pak v Brně, Ostravě a Olomouci.